

Metylan TT instant

Struktúrtapéták, textiltapéták és üvegszál anyagok ragasztója

JELLEMZŐK

- ▶ **Három perc alatt felhasználásra kész**
- ▶ **Nagy ragasztóerő, megerősített ragasztóhatás**
- ▶ **Magas nedvességállóság**
- ▶ **Erős kezdeti tapadás, jó korrekciós lehetőségekkel**
- ▶ **A tapéta hátoldalának jó benedvesítése**
- ▶ **Ellenáll a hőmérsékleti ingadozásoknak, a mésznek és a cementnek**
- ▶ **Könnyen keverhető, könnyen felhordható**
- ▶ **Egyenletes (homogén) eloszlás**
- ▶ **Biztosítja az eredményes tapétázást**

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Struktúrtapéták, textiltapéták, üvegszál szövetek, üvegszál tapéták, viniltapéták (papírkasírozású PVC-tapéták) és érdes felületű tapéták biztos felvitelére szolgál.

ALKALMAZÁS

Alapfelület: Az alapoknak simának, száraznak, tisztának, szívóképesnek és teherbírónak kell lenniük.

Az alapfelület előkezelése: A falat és a mennyezetet alaposan meg kell tisztítani. A tapétát a Metylan tapéta-leoldó segítségével el kell távolítani. A repedéseket és lyukakat Metylan glettanyaggal ki kell tölteni. Az erős szívóhatású alapokat Metylan Normal ragasztóval kell alapozni.

A ragasztó bekeverése: A csomag tartalmát erőteljes keverés mellett teljesen és lendületesen hideg vízbe szórjuk (adatokat lásd a táblázatban), és rövid ideig még tovább keverjük. A keverés során a csomagot közvetlenül a víz fölött tartjuk. Három perc elteltével még egyszer erősen átkeverjük: a Metylan ekkor felhasználásra kész.

Tapétázás: Tartsuk be a tapéta gyártójának utasításait.

a) Tapéták (üvegszál tapéták is): Tapétára való felhordás esetén: a méretre szabott tapéta-tekerccset egyenletesen bevonjuk ragasztóval, az alsó és felső részét középig visszahajtjuk és feltekerjük. A tapéta vastagságától függően az áztatás ideje 5-15 perc. Ezután a lapokat a falra simítjuk és lehengereljük tapétázó hengerrel. **Alapra való felhordás esetén:** a méretre szabott tapéta-tekerccset előzetesen 5-15 percen át a hátoldalán enyhén benedvesítjük és összehajtjuk, hogy elkerüljük a hólyagképződést az alapra történő felragasztás után. A Metylan TT instant ragasztót 1:12 arányban, 1-2 tapétasáv szélességben, egy kenőkefe segítségével felhordjuk az alapra. A benedvesített tekerccset ezek után rásimítjuk a falra. A felületeket rövid száradás után sima hengerrel végigsimítjuk.

b) Üvegszál anyagok: A ragasztót festőhengerrel 1-2 tapétasáv szélességben egyenletesen felhordjuk az alapra. A méretre vágott szövetsávot azonnal felrakjuk és tapétázó-hengerrel a falra erősítjük. Száradás után (kb. 24 óra) festéssel átkenjük.

c) Diszperziós ragasztó hozzáadása: Mintegy 20% Metylan Ovalit T, ill. Metylan Ovalit T koncentrátum hozzáadása (elkevert állapotban) tovább növeli a ragasztóerőt és a nedvességállóságot. Ezen kívül a diszperziós ragasztó hozzáadása lehetővé teszi kétrétegű, lehúzzható tapéták esetén, a felső réteg lehúzásakor a szakszerű megmunkálást, azaz a felületen maradó papírréteg makulaturaként való alkalmazását.

d) Egyéb információk: Nem alkalmazható olyan tapétákra, amelyek felragasztására diszperziós ragasztót írnak elő. Ebben az esetben alkalmazzunk Metylan Ovalit T-t.

FONTOS TUDNIVALÓK

A munkaeszközök megtisztítása: Hideg vízzel.

A ragasztóanyag

maradékainak eltávolítása:

A ragasztómaradékokat az elülső oldalról azonnal mossuk le, ill. töröljük le óvatosan, szivaccsal és tiszta vízzel.

Óvintézkedések:

Nem szükségesek.

Tárolás:

A terméket száraz helyen tároljuk.

Eltartható:

Lásd a csomagoláson

További tudnivalók:

Tartsuk be a tapéta gyártójának felhasználásra vonatkozó utasításait.

Ártalmatlanítás:

- a) Termékmaradékok: Kis mennyiségeket kidobhatunk a háztartási hulladékgyűjtőbe/ ipari hulladékgyűjtőbe. EVVC kódszám: 080410
b) A maradéktól megszabadított göngyölegeket a használtpapír-újrahasznosítóba kell vinni.

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyagbázis:

Metil-cellulóz műgyantával és a ragasztóhatást erősítő összetevőkkel

Térfogatsúly:

520-570 g/liter

Feloldhatóság:

Három perc alatt oldódik hideg vízben

Az oldat kinézete:

Tejes-fehér

A vizes oldat pH-értéke:

Gyengén lúgos (pH = 8 körül)

A kész ragasztó tulajdonsága:

- a) 1:14-es arányban sokáig korrigálható, krémszerű, ideálisan felhordható ecsettel
b) 1:12-es arányban rövid ideig korrigálható, krémszerű, ideálisan felhordható bárányszerű-hengerrel

KEVERÉSI ARÁNYOK ÉS KIADÓSSÁG

Alkalmazási terület	Arány	A csomag tartalmának feloldása vízben (liter)	Hozzávetőlegesen beragasztható felület (m ²)
Felhordás tapétákra és (papírka-sírozású) üvegszálalás tapétákra	1:14	3,5	17-20
Felhordás alapra és (kasírozás nélküli) üvegszálalás anyagra	1:12	3,0	15-17

KISZERELÉS

Csomagolás: nettó 250 g/doboz

Gyűjtőcsomagolás: 20 db/karton

ÖSSZETÉTEL

Tiszta metil-cellulózból készült ragasztó, műgyantával és a ragasztóhatást erősítő adalékokkal.

Származási hely:

Németország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.