

Metylan Felületsimító készglett

Falak és mennyezetek felületi egyenetlenségeinek glettelésére

JELLEMZŐK

- ▶ **Felhasználásra kész glettanyag beltérre**
- ▶ **Rendkívül sima felületet ad**
- ▶ **Visszazárható és később felhasználható**

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmazható beltérben légszáras (max. 5% víztartalmú) beton-, legalább Hvb 8-es habarcs-, könnyűbeton felületeken kiegyenlítőként, esetleg vékonyvakolatként nem vizes helyiségekben (max. 75 % relatív páratartalomig). Felülete sima, mattfehér, egyenletes, csiszolható, festhető, tapétázható.

ALKALMAZÁS

Az alapfelületnek keménynek, tisztának és száraznak kell lennie. Felhordás előtt minden nagyobb egyenetlenséget, mélyedést ki kell javítani. A Metylan Felületsimító készglettet közvetlenül kenjük fel a felületre. Használat után a göngyöleget zárjuk le. A készglett átszáradás után tapétázható, festhető, csiszolható és utánglettelhető. Csak tiszta simítókanalat használjunk. A munkaeszközök vízzel tisztíthatók.

FONTOS TUDNIVALÓK


A Metylan Felületsimító készglett használatakor ügyelni kell arra, hogy az anyag lúgos kémhatású, ezért védőkesztyű és védőszemüveg használata javasolt.

Irritatív. Szem- és bőrizgató hatású. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Az anyag porát nem szabad belélegezni. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Kerülni kell a szembejutást.

Veszélyességi besorolás: Xi irritatív

Tárolás: Eredeti, zárt göngyölegben, fagymentes helyen, +5 °C feletti hőmérsékleten.

Eltartható: A gyártástól számított 12 hónapig.



MŰSZAKI ADATOK

Külső megjelenés:	Törtfehér színű, pasztaszzerű, csomómentes, tixotróp anyag
	pH: 11–12
Nem illóanyagtartalom min.:	74 %
Sűrűség 20°C-on:	1,7 g/cm ³
Tapadószilárdság:	Min. 0,6 N/mm ²
Fajlagos anyagszükséglet:	Kb. 1,7 kg/m ² /mm
Átfesthetőség, tapétázhatóság:	Kb. 24 óra
Csiszolhatóság /min./:	1 mm vastagságig: 4 óra 2 mm vastagságig: 8 óra
Felhasználható:	Min. +5°C feletti alap- és léghőmérséklet felett

KISZERELÉS

Csomagolás: 1,5 kg-os műanyag doboz Gyűjtőcsomagolás: 8 db / karton

ÖSSZETÉTEL

Diszperzió speciális töltőanyaggal.

Származási hely: Magyarország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.