

# Metylan TG Power Granulat

## Tapétaragasztó tapétázógépekhez adagolható granulátum formátumban

### JELLEMZŐK

- ▶ Fűrészporos tapéták és sima hátoldalú Vliestapéták ideális ragasztója
- ▶ Granulátumformájának köszönhetően adagolható
- ▶ Ideális tapétázógépekhez
- ▶ 5-7 perc elteltével felhasználásra kész
- ▶ Csomómentesen elkeverhető
- ▶ Nagyfokú kezdeti tapadású, jó korrekciós lehetőséggel
- ▶ Különösen erős ragasztóerő
- ▶ Hő-, mész- és cementálló
- ▶ Nagy nedvességállóság
- ▶ Egyenletes, csomómentes (homogén) ragasztóanyag
- ▶ A falra ragasztóhengerrel is felvihető
- ▶ A tapétázógépen a beragasztózott tapéta könnyen áthúzható

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kiváló minőségű tapétaragasztó adagolható granulátum formátumban fűrészporos tapéták és sima hátoldalú Vliestapéták tiszta és biztonságos felragasztására. Kézi felhordásra és tapétázó gépekhez is használható.

### ALKALMAZÁS

**Alapfelület:** Az alapfelületnek simának, tisztának és száraznak, valamint egyenletesen nedvszívónak és terhelhetőnek, színében egységesnek kell lennie.

**Az alapfelület előkezelése:** A falat és a mennyezetet alaposan meg kell tisztítani. A tapétát Metylan Tapétaleoldóval el kell távolítani. A repedéseket és lyukakat Metylan glettanyaggal ki kell tölteni, és az alapfelületet szükség esetén finom makulatúrával elő kell kezelni. Az erősen nedvszívó alapfelületet Metylan TG Power Granulattal (kikeverés: 1:50) elő kell kenni, vagy alapozni Metylan Normal és víz 1:80 arányú keverékével.

**A ragasztó bekeverése:** Alkalmazástól függően (előkenés/alapozás, sima hátoldalú Vliestapéta vagy fűrészporos tapéta, speciális fűrészporos tapéta) az adagolópotháron a szükséges mennyiséget ki kell választani. Az adagolópotháron található skálának megfelelő mennyiséget hideg vízzel kb. 1 percig alaposan el kell keverni (a keverési arányokat lásd a táblázatban). 3 perc elteltével még egyszer megkeverni, majd 5-7 perc elteltével utoljára erősen át kell keverni az anyagot. Ezután a Metylan TG Power Granulat felhasználásra kész.

#### Tapétázás:

**a) Ragasztófelvitel a tapéta hátoldalára:** A tapétázógépet a ragasztófelvitel erősségének megfelelően be kell állítani. A tekercset be kell szorítani, a tapétacsíkot behelyezni, áthúzni, levágni és összehajtogatni. A fűrészporos tapétát hagyni kell puhulni, majd tapétázni vele. A Vliestapéta puhulási idő nélkül alkalmas tapétázásra.

**b) Sima hátoldalú Vliestapéták:** A bekevert ragasztót ragasztóhengerrel egy tapétacsík szélességben közvetlenül a falra kell felvinni. A tapétacsíkot áztatás nélkül kell a ragasztóágyba fektetni és tapétázóhengerrel lesimítani. A tapétacsíkokat egymásnak ütköztetve kell felhelyezni.



## FONTOS TUDNIVALÓK

<b>A munkaeszközök tisztítása:</b>	A munkaeszközök hideg vízzel tisztíthatók.
<b>A ragasztó maradékának eltávolítása:</b>	A ragasztómaradékot a tapéta elülső felületéről tiszta vízzel és szivaccsal azonnal óvatosan le kell mosni ill. fel kell itatni.
<b>Védőintézkedések:</b>	Nem szükségesek.
<b>Tárolás:</b>	A terméket hűvös, száraz helyen lezárva kell tárolni.
<b>Eltartható:</b>	Lásd a csomagoláson. Felhasználható a gyártástól számított 2 éven belül.
<b>További tudnivalók:</b>	Az alkalmazott tapéta gyártójának feldolgozásra vonatkozó információira figyelemmel kell lenni.
<b>Ártalmatlanítás:</b>	a) A termék kikeményedett maradéka: Háztartási szemét, háztartási szeméthez hasonló kisipari hulladék. b) A termék nem kikeményedett maradéka: Kis mennyiségben kidobhatjuk a háztartási szemét közé. EWC kódszám: 080410

## MŰSZAKI ADATOK

Ömlesztett súly:	400-500g/liter
Nyersanyagbázis:	Műgyanta metilcellulóz
Oldhatóság:	Hideg vízben kb. 5-7 perc alatt feloldódik
Az oldat megjelenése:	Tejszerűen fehér
A vizes oldat pH-értéke:	7,8 - 8,5
A kész ragasztó állapota:	Csekélyen enyves, sűrű, ragasztólerakódástól mentes

## KEVERÉSI ARÁNYOK ÉS KIADÓSSÁG

Alkalmazási cél	Kikeverés	500g granulátumhoz szükséges vízmennyiség (liter)	Kiadósság (kb. m <sup>2</sup> )
Előkenés/alapozás	1:50	25	250
Fűrészporos tapéták	1:30	15	70
Speciális fűrészporos tapéták	1:25	12,5	60
Sima hátoldalú Vliestapéták	1:25	12,5	60

## KISZERELÉS

Csomagolás: 5 kg műanyag vödör Gyűjtőcsomagolás: 1 db

## ÖSSZETÉTEL

Magas értékű metilcellulóz műgyanta adalékkal granulátum formában.

**Származási hely:** Németország

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.

