

Metylan Alapozó

Festés és tapétázás előtti mélyalapozó koncentrátum

JELLEMZŐK

- ▶ Ideális tapétázás és festés előtti alapozáshoz
- ▶ Egyenletes szívóképességet biztosít
- ▶ Elősegíti a tapéta felhelyezésekor a könnyebb igazíthatóságot
- ▶ Szilárd alapozó képez
- ▶ Gyorsan szárad
- ▶ Felhasználáskész
- ▶ Rendkívül kiadós
- ▶ Oldószermentes
- ▶ Nedvességálló

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Metylan Alapozó megerősíti a tapétázás előtt az alapfelületet és szabályozza annak szívóképességét, elősegíti a tapéta felhelyezésekor a könnyebb igazíthatóságot. Használható festés előtti alapozáshoz is.

ALKALMAZÁS

Az alapfelületnek simának, tartósan száraznak, tisztának és repedésmentesnek kell lennie. Az alapfelületet alaposan meg kell tisztítani, a régi tapétát Metylan Tapétaleoldóval el kell távolítani, a repedéseket és lyukakat Metylan Réskitöltő glettanyaggal ki kell egyenlíteni. Az alapfelületet Metylan Felületsimító glettanyaggal át kell simítani. A meghígított Metylan Alapozót ecsettel vagy hengerrel javasoljuk az alapfelületre felhordani. Gipszkarton, beton, meszelt és festett felületek alapozásakor javasoljuk a Metylan Alapozó 1 : 1 arányban történő hígítását a felhordás előtt. Gipszvakolat és egyéb újonnan készített vakolatok esetén hígítás nélkül javasolt felhasználni. A tapétázás megkezdése előtt a Metylan Alapozónak teljesen meg kell száradnia (filmképződés jöjjön létre).

FONTOS TUDNIVALÓK

A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink alapján állítottuk össze. A munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt mindig végezzen próbaalapozást! Győződjön meg arról, hogy az alapozás után a felület szívóképessége ne szűnjön meg! Próbaképpen az alapozott felületet ecsettel nedvesítse meg. Ha a nedvességet a felület még lassan beszívja, akkor megfelelő az alapozás.

A Metylan Alapozót vízen kívül más anyaggal nem szabad keverni.

Nem képez vízzáró réteget.

Munkavégzéskor az alapfelület hőmérséklete nem lehet +15°C-nál alacsonyabb.

Javasolt jól szellőztetett helyiségben dolgozni - a száradási idő csökkentése érdekében.

A még meg nem kötött alapozó a szerszámokról vízzel eltávolítható. Az anyagmaradványt ne öntsük a lefolyóba!

A terméket a fagytól óvni kell!

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladékgyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

Tárolás: Eredeti csomagolásban, +5°C felett, száraz és hűvös helyen.

Eltartható: Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig. Gyártás dátumát lásd a terméken (év/hónap/nap).

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	fehér
Állaga:	folyékony
pH-érték:	8
Sűrűség:	1,0 kg/l
Száradási idő:	kb. 1 óra
Kötés utáni hőállóság:	+50°C-ig hőálló
Vízállóság:	nedvességálló
Anyagszükséglet:	100 ml felhígított alapozó/m ²
Erősen nedvszívó felülethez hígítsuk 1:1, míg normál felülethez 1:2 arányban.	
Kiadósság:	20–30 m ² /liter
A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.	

KISZERELÉS

Csomagolás:

1 literes műanyag flakon
5 literes műanyag kanna

Gyűjtőcsomagolás:

12 db/karton
1 db

ÖSSZETÉTEL

Poliakrilát diszperzió.

Származási hely: Magyarország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.