

Metylan direct

Tapétaragasztó Vliestapétákhoz (flíztapétákhoz)

JELLEMZŐK

- ▶ **Közvetlenül a falra felvihető, fröccsenés- és csöpögésmentes ragasztó**
- ▶ **A falra Metylan direct ragasztóhengerrel jól felvihető**
- ▶ **Nagyfokú kezdeti tapadás, jó korrekciós lehetőséggel**
- ▶ **Optimális ragasztóerő**
- ▶ **Nagy nedvességállóság**
- ▶ **Lehetővé teszi a minőségi Vliestapéták, pl. a Stabilit® Vliestapéták száraz lehúzhatóságát**
- ▶ **Könnyen felkeverhető és könnyen felhordható**
- ▶ **3-5 perc elteltével felhasználható**
- ▶ **Egyenletes, csomómentes (homogén) ragasztóanyag**
- ▶ **Hő-, mész- és cementálló**
- ▶ **Tapétázó készülékekhez is használható**

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kiváló minőségű, nem fröccsenő, hengerrel felvihető, speciális adalékkal rendelkező ragasztó mindenfajta Vliestapéta – sima és domborított hátoldalú – tiszta és biztos felragasztására.

ALKALMAZÁS

Alapfelület: Az alapfelületnek simának, tisztának és száraznak, valamint egyenletesen nedvszívónak és terhelhetőnek, színében egységesnek kell lennie.

Az alapfelület előkezelése: A falat és a mennyezetet alaposan meg kell tisztítani. A tapétát Metylan Tapétaleoldóval el kell távolítani. A repedéseket és lyukakat Metylan glettanyaggal ki kell tölteni, és az alapfelületet szükség esetén finom makulatúrával elő kell kezelni. Az erősen nedvszívó alapfelületet Metylan direct-tel (kikeverés: 1:40) elő kell kenni.

A ragasztó bekeverése: A csomag tartalmát teljesen és lendületesen, állandó keverés mellett kell hideg vízzel elkeverni (a keverési arányokat lásd a táblázatban). Keveréskor a csomagot közvetlenül a víz felett kell tartani és rövid ideig még tovább kell folytatnia a keverést. 3-5 perc elteltével még egyszer erősen át kell keverni az anyagot. Ezután a Metylan direct felhasználásra kész.

Tapétázás: a) Tapétázás hengerrel: A bekevert Metylan direct hengerelhető ragasztót Metylan direct ragasztóhengerrel közvetlenül a falra kell felvinni. A Vliestapétát áztatás nélkül kell a ragasztóágyba fektetni.

b) Tapétázó készülék: A tapétázó készülékeket be kell állítani a ragasztó szükséges felviteli mennyisége szerint. Be kell fogni a hengert, bele kell helyezni a tapétatekerceszt, át kell húzni, le kell vágni, és áztatás nélkül el kell végezni a tapétázást.

A minőségi Vliestapéták a Metylan directtel a fent ismertetett módon előkészített alapfelületre történt tapétázás esetén szárazon lehúzhatók.

FONTOS TUDNIVALÓK

A munkaeszközök tisztítása: A munkaeszközök hideg vízzel tisztíthatók.

A ragasztó maradékának eltávolítása: A ragasztómaradékot a tapéta elülső felületéről tiszta vízzel és szivaccsal azonnal óvatosan le kell mosni ill. fel kell itatni.

- Védőintézkedések:** Nem szükségesek.
- Tárolás:** A terméket száraz helyen kell tárolni.
- Eltartható:** Lásd a csomagoláson.
- További tudnivalók:** A flíztapéta gyártójának feldolgozásra vonatkozó információira figyelemmel kell lenni.
- Ártalmatlanítás:**
- a) A termék kikeményedett maradéka**
Háztartási szemét, háztartási szeméthez hasonló kisipari hulladék.
- b) A termék nem kikeményedett maradéka**
Kis mennyiségben kidobhatjuk a háztartási szemét közé. EWC kódszám: 080410
- c) A kiürített göngyöleg**
A papírhulladékot újrahasznosító vagy gyűjtőhelyre kell szállítani.

MŰSZAKI ADATOK

Ömlesztett súly:	460-530 g/liter
Nyersanyagbázis:	Műgyantás metilcellulóz
Oldhatóság:	Hideg vízben kb. 3-5 perc alatt feloldódik
Az oldat megjelenése:	Tejszerűen fehér
A vizes oldat pH-értéke:	Enyhén lúgos (pH = 8)
A kész ragasztó állapota:	Röviden leszakadó

KEVERÉSI ARÁNYOK ÉS KIADÓSSÁG

Alkalmazási cél	Kikeverés	Egy csomaghoz szükséges vízmennyiség (liter)	Kiadósság m ²	tekercs*
Előkenés	1:40	8	60-80	-
Flíztapéták (sima)	1:20	4	20-22	kb. 4
Flíztapéták (domborított)	1:17,5	3,5	18-20	kb. 4

*Euro-tekercs (10,5 x 0,53 m)

KISZERELÉS

Csomagolás: nettó 200 g/doboz

Gyűjtőcsomagolás: 20 db/karton

ÖSSZETÉTEL

Kiváló minőségű metilcellulóz ragasztó műgyanta és speciális adalékkal.

Származási hely: Németország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.