

# Metylan instant spezial

**Nehéz és különleges tapéták, viniltapéták, természetes alapanyagú tapéták ragasztója**

## JELLEMZŐK

- ▶ **3 perc alatt felhasználáskész**
- ▶ **Rendkívül tartós**
- ▶ **Ellenáll a nedvességnek**
- ▶ **Biztonságos, jó tapétázást biztosít**
- ▶ **Nagy ragasztási szilárdság**
- ▶ **Jól megtapad a tapéta hátoldalán**
- ▶ **A magas kezdeti tapadás ellenére jól korrigálható**
- ▶ **Ellenáll a hőmérséklet ingadozásainak, mész- és cementálló**
- ▶ **Könnyen elkészíthető, könnyen felhordható**
- ▶ **Kiváló minőségű metil-cellulózból készült, műgyanta hozzáadásával**

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Nehéz és különleges tapéták pl. rostszálas-, selyem-, textil-, parafa és más hasonló természetes alapanyagú tapéták, nyomott ill. sima prégelt tapéták, viniltapéták, kasírozott PVC tapéták stb. biztonságos felragasztása. Penészedésre hajlamos helyiségekben csak gombásodás gátlót tartalmazó tapéta esetén használható.

## ALKALMAZÁS

**a) A ragasztó bekeverése:** A csomag tartalmát folyamatos keverés mellett hideg vízbe szórjuk. A porképződés elkerülése végett a dobozt közvetlenül a víz felszíne fölött tartjuk. A betöltés után rövid ideig tovább keverjük. A gyors keverés a gyorsan duzzadó por jobb eloszlását teszi lehetővé, megakadályozva ezzel a csomósodást. Kb. 3 perc elteltével ismételten erőteljesen felkeverjük az anyagot. Ezzel a Metylan Instant Spezial felhasználáskész.

**B) Nehéz-, különleges-, rostszálas- és sima (nyomás nélküli) prégelt tapéták felragasztása (keverési arány 1:25)**

A tapétát az elkészített tapétaragasztóval egyenletesen bekenjük, majd a tapéta vastagságától függően, illetve a tapétagyártók utasításai szerint puhulni hagyjuk.

**C) Viniltapéták (kasírozott PVC tapéták) felragasztása (keverési arány 1:25)** A Metylan Instant Spezialt egyenletesen, nem túl vastagon a viniltapéta hátoldalára kenjük, majd a tapétacsíkokat a közepük felé összehajtjuk, végül feltekerjük. A feltekerés megakadályozza a széleknek a puhulási idő alatti felpöndörödését, kiszáradását. A puhulási idő a tapétától függően 3-12 perc között mozog. A bezárt levegőt gumihengerrel vagy megfelelő eszközzel felülről lefelé simítva távolítsuk el.

A még nedves ragasztófoltok a tapétáról nedves szivaccsal távolíthatók el.

## FONTOS TUDNIVALÓK

**Tárolás:** Száraz helyen.

**Eltrathatósi idő:** Lásd a dobozon feltüntetve.

**A szerszámok tisztítása:** hideg vagy meleg vízzel.

A tapéta gyártójának használati utasítását mindenkor figyelembe kell venni.

## MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag:	Metilcellulóz, műgyanta
Oldhatóság:	Hideg vízben, kb. 3 perc alatt
A vizes oldat pH értéke:	8-9
Az oldat színe:	Tejfehér
Az oldat állaga:	Gél

## KEVERÉSI ARÁNYOK ÉS KIADÓSSÁG

Felhasználás	Keverési arány	1 csomaghoz adott víz (liter)	Kiadósság
Tapétázás	1:25	5	26-32 m <sup>2</sup>
Fal előkészítéséhez	1:40	8	60-80 m <sup>2</sup>

## KISZERELÉS

Csomagolás: nettó 200 g dobozonként

Gyűjtőcsomagolás: 20 db /karton

## ÖSSZETÉTEL

Kiváló minőségű metilcellulóz bázisú tapétaragasztó, műgyanta hozzáadásával.

**Származási hely:** Németország

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.