

Metylan segura

Alapozó és tapétaragasztó egyben!

JELLEMZŐK

- ▶ **Használatával idő és energia takarítható meg**
- ▶ **Ideális erősen nedvszívó alapfelületeknél**
- ▶ **Tapétázógéphez használható**
- ▶ **Hosszú nyitott idő**
- ▶ **Átlátszóra szárad**
- ▶ **Jól korrigálható**
- ▶ **Gyorsan bekeverhető**
- ▶ **Az előírásoknak megfelelő feldolgozás esetében nincsenek nyitott illesztési helyek**
- ▶ **Rendkívül jól ellenáll a nedvesség hatásainak átfestésnél vagy vizes helyiségekben**
- ▶ **Mérettartó tapéta, pl. Vliestapéta esetén hengerrel is felvihető**
- ▶ **Optimálisan oszlik el a ragasztó**

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Fűrészesporos, átfesthető struktúra, domborított hátoldalú Vlies, javító Vlies és üvegszövet tapétákhoz (alapvetően átfesthető tapétákhoz és nedves helyiségekben – pl. konyha, fürdőszoba – történő tapétázáshoz ajánlott).

ALKALMAZÁS

Alapfelület: Az alapfelületnek simának, tisztának és száraznak, valamint egyenletesen nedvszívónak és terhelhetőnek, színében egységesnek kell lennie.

Az alapfelület előkezelése: El kell távolítani előzőleg a vizes alapú vagy a nem hordképes festékrétegeket, valamint a tapétákat a Metylan Tapétaleoldó segítségével. A teherhordó, erősen nedvszívó alapokat (mint például gipszvakolat és egyéb friss vakolatok) Metylan Alapozóval le kell alapozni, amely egyben optimálisan szabályozza az alap nedvszívóképességét is. Egy alap erősen nedvszívó jellegét víztesztel lehet megállapítani. Kefével vigyen fel vizet a falra. Az alap erősen nedvszívó, ha gyorsan sötétre vált a falfelület színe. A repedéseket és lyukakat Metylan Réskitöltő glettanyaggal ki kell egyenlíteni, ill. szükség esetén az alapfelületet Metylan Felületsimító glettanyaggal simítsuk át.

A ragasztó bekeverése: A Metylan segura ragasztót erőteljes, keverőpálcával vagy lapáttal végzett keveréssel kell hideg vízzel összekeverni, majd további két percig erőteljesen tovább keverni. A beöntésnél a csomagot közvetlenül a víz fölé kell tartani. Nem lehet részletekben végezni a keverést.

15 perc eltelte után ismét átkeverjük a ragasztót. Ekkor a Metylan segura felhasználásra kész.

Felhordás: A bekevert ragasztót a tapéta hátoldalára hordjuk fel kefével vagy tapétázógéppel. Üvegszál szöveteknél vagy mérettartó tapétatípusoknál, például a Vliestapétáknál a falra hengerrel lehet felhordani.

Feldolgozás:

a) *Fűrészesporos/festhető struktúra tapéták:* A Metylan segura ragasztót 1:11 arányban bekeverjük. Egyenletes rétegben hordjuk fel tapétázógéppel vagy kefével a tapéta hátoldalára. Legalább 10 perces puhulási idő eltelte után felragasztjuk a tapétacsíkokat és megfelelő eszközzel lesimítjük azokat. Nem szabad a csíkokat sokáig puhulni hagyni. Átfestéshez meg kell várni a megfelelő száradási időt (legalább 12 órát).

b) *Domborított hátoldalú Vliestapéták:* A Metylan segura hígítása 1:10 arányban történik. A domborított hátoldalú Vlies esetén nincs szükség puhulási időre. A ragasztót hengerrel egyenletesen közvetlenül a falra kell felhordani, majd a Vliestapéta csíkokat áztatás nélkül kell a még nedves ragasztóágyba fektetni. A domborított hátoldalú Vlies ragasztása ütköztetve történik. A felragasztott tapétát gumihengerrel vagy tapétázó kefével kell átsimítani. A domborított hátoldalú Vliestapéták szárazon tökéletesen lehúzóhatók.

c) *Javító Vlies/sima hátoldalú Vliestapétából készített alátét anyagok feldolgozása repedések áthidalásához és a fal alakításához:* A Metylan segura hígítása 1:10 arányban történik. A sima hátoldalú Vlies alátétanyagot puhulási idő nélkül lehet felragasztani. A ragasztót hengerrel egyenletesen közvetlenül a falra kell felhordani, majd a Vliestapéta

csíkokat áztatás nélkül kell a még nedves ragasztóágyba fektetni. A sima hátoldalú Vlies alátétanyag ragasztása ütköztetve történik. A felragasztott tapétát gumihengerrel vagy tapétázó kefével kell átsimítani.

d) *Úvegsvözet anyagok:* A Metylan segura ragasztót 1 :8 arányban kell hígítani. A ragasztót 1–2 csík szélességben egyenletesen kell felhordani az alapra, rá kell helyezni a levágott csíkokat, és tapétázósímitóval rá kell nyomni. Ezt követően a csíkokat ütköztetve kell illeszteni. Festés csak a megfelelő kiszáradást követően lehetséges (körülbelül 12 óra).

FONTOS TUDNIVALÓK

Eltartható: a gyártástól számított 12 hónapig. Gyártás dátumát lásd a termék csomagolásán: ÉNNNSSSS, melynél É=év utolsó számjegye, NNN=év anyyadiak napja, SSSS=sarzsorszám.

A munkaeszközök megtisztítása: Hideg vízzel.

A ragasztó-maradványok eltávolítása: Az elülső oldalról a ragasztó-maradványokat azonnal le kell törölni óvatosan szivaccsal és tiszta vízzel.

Övintézkedések: Nem szükségesek.

Tárolás: A port száraz helyen kell tárolni.

További tudnivalók: A tapéta és a tapétázó eszközök gyártójának az utasításait be kell tartani!

MŰSZAKI ADATOK

Fajsúly:	530–630 g/liter
Oldhatóság:	Hideg vízben körülbelül 15 perc alatt
A kész ragasztó-keverék fajsúlya:	Körülbelül 1,0 g/cm ³
Feldolgozási hőmérséklet:	+15 °C alatt nem használható
Hígítás:	A Metylan segura keverés után hígítás nélkül alkalmazandó
Kötési idő:	Az alaptól és a környezeti feltételektől függően: maximum 40 perc
Felhasználás:	A felhasznált mennyiség a ragasztott anyag jellegétől függően: 200 és 300 g/m ² között lehet
Keverési arány és kiadósság:	Lásd a táblázatot
A megszilárdult ragasztó kinézete:	Fehér, átlátszó
pH érték vizes oldatban:	Semleges környezetben (pH = 7)
A ragasztás tartóssága:	Igen ellenálló belsőtéri normál igénybevétellel szemben

KEVERÉSI ARÁNYOK ÉS KIADÓSSÁG

Alkalmazási terület	Keverési arány	Egy csomaghoz szükséges vízmennyiség (liter)	A csomag tartalmával ragasztható felület	
			m ²	tekeracs
Alapozás, előkenés	1:20	10	60	–
Fűrészporos tapéta/ Festhető struktúra tapéta	1:11	5,5	30	1 1/2
Domborított hátoldalú Vlies/ Javító Vliestapéta	1:10	5	20–25	4–5/1–2*
Úvegsvözet tapéta	1:8	4	20	–

* A 20x0,75 méteres tekeracsméretre elegendő.

KISZERELÉS

Csomagolás: 500 g dobozonként

Gyűjtőcsomagolás: 10 db/karton

ÖSSZETÉTEL

Nagy értékű metilcellulóz műgyantával és a tapadást erősítő adalékanyagokkal.

Származási hely: Németország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.